



# R109.11

EN: 1.4512 Type 409Ti

R109.11是一种含微量钛、锰合金,具有耐高温和耐腐蚀性能(温度接近 750°C (1380°F))的不可淬硬型铁素体不锈钢. 这种钢主要用于汽车排气系统的部件,此处催化转换器金属部件工作温度能超过接近 500°C (930°F). 当应用在这些系统上时,R109.11 钢显示了超强的耐酸腐蚀性能。R109.11 在清水、有机材料、 中性酸中也具有抗腐蚀性能。 其它潜在的应用如:汽油过滤器、结构支架和悬挂件、管路、排放控制部件。

## 化学成分(标称值)%

С	Si	Mn	Cr	Ni	Мо	N	Ti	
<0.030	0.50	0.55	11.3	<0.50	<0.10	< 0.040	0.30*	
PRE:	12		(耐点腐	蚀当量 =	Cr + 3.	1 x Mo +	25 x N	)

备注: \*最低 6x(%C+%N)

#### 物理性能

**状**态: **固熔**处理

密度	7.6	g / cm <sup>3</sup>
弹性模数, E	208 000	GPa
比热0-100°C	460	J / kg°C

# 典型机械性能

固熔处理 **状**态:

*			
屈服强度	Rp0.2	min.200	N / mm <sup>2</sup>
抗拉强度	Rm	400-480	N / mm <sup>2</sup>
延伸率	A10	min.20	%

## 热处理

退火温度	750-800 °C
<b>些入温及</b>	1380-1470 °F


#### 最大工作温度

空气中的工作温度	730 °C	
工气中的工作值及	1350 °F	
空气中的起皮温度	°C	
至气中的起及温度	°F	

## 热导率

20 °C	25.7 W/mK
100 °C	25.8 W/mK
300 °C	26.4 W/mK
400 °C	26.9 W/mK
500 °C	27.5 W/mK
800 °C	30.7 W/mK

# 变形曲线



### 热膨胀系数

热膨胀系数 每 °C x 10-6 从20°C 至:

100 °C	11.0
200 °C	11.3
300 °C	11.5
400 °C	12.0
500 °C	12.0
650 °C	12.8

## 电阻率

20 °C	600 μΩmm